

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

■ PLACAS NEGATIVAS

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Acero Dulce (St37-2, Ck10)	≤180HB	●	F	1	FY	VP25N	285–450	0.09–0.23	0.20–0.80
		●	F	2	FY	NX2525	270–385	0.09–0.23	0.20–0.80
		●	F	3	FS	NX2525	270–385	0.09–0.23	0.20–0.70
		●	L	1	SY	VP25N	260–410	0.16–0.33	0.50–1.20
		●	L	2	SY	NX2525	245–350	0.16–0.33	0.50–1.20
		●	F	1	FY	MP3025	275–425	0.09–0.23	0.20–0.80
		●	F	2	FY	NX3035	260–370	0.09–0.23	0.20–0.80
		●	F	3	FS	NX2525	270–385	0.09–0.23	0.20–0.70
		●	L	1	SY	MP3025	255–385	0.16–0.33	0.50–1.20
		●	L	2	SY	NX3035	240–340	0.16–0.33	0.50–1.20
		✚	F	1	FY	UE6020	285–465	0.09–0.23	0.20–0.80
		✚	L	1	SY	UE6020	260–425	0.16–0.33	0.50–1.20
Acero carbono, Acero aleado (Ck45, 42CrMo4)	180 280HB	●	F	1	FP	NX2525	210–300	0.08–0.25	0.10–1.00
		●	F	2	FH	AP25N	220–345	0.08–0.20	0.20–1.00
		●	F	3	FH	NX2525	210–300	0.08–0.20	0.20–1.00
		●	F	4	R/L-F	MP3025	215–330	0.05–0.15	0.10–0.50
		●	F	5	PK	NX2525	200–285	0.10–0.30	0.20–1.00
		●	L	1	LP	MC6115	250–480	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	2	LP	MC6125	275–425	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	3	LP	MC6015	210–360	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	4	LP	UE6105	225–410	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	5	SH	MC6115	250–480	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	6	SH	MC6125	275–425	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	7	SH	UE6105	225–410	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	8	LP	MP3025	195–300	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	9	SH	AP25N	200–315	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	10	SH	NX2525	190–275	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	11	SA	MC6115	250–480	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	12	SA	MC6125	275–425	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	13	SA	UE6105	225–410	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	14	SA	NX2525	190–275	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	15	SW	MC6115	250–480	0.10–0.50	0.30–2.50
		●	L	16	SW	MC6125	275–425	0.10–0.50	0.30–2.50
		●	L	17	SW	UE6105	225–410	0.10–0.50	0.30–2.50
		●	L	18	SW	MP3025	195–300	0.10–0.50	0.30–2.50
		●	L	19	SW	NX2525	190–275	0.10–0.50	0.30–2.50
		●	L	20	R/L-K	MP3025	195–300	0.08–0.20	0.30–1.20
		●	M	1	MP	MC6115	230–440	0.16–0.50	0.30–4.00
		●	M	2	MP	MC6125	250–390	0.16–0.50	0.30–4.00
		●	M	3	MP	MC6015	195–330	0.16–0.50	0.30–4.00
		●	M	4	MP	UE6105	205–375	0.16–0.50	0.30–4.00
		●	M	5	MP	MP3025	180–275	0.16–0.50	0.30–4.00
		●	M	6	MA	MC6115	230–440	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	7	MA	MC6125	250–390	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	8	MA	UE6105	205–375	0.20–0.50	0.30–4.00
●	M	9	MH	UE6105	205–375	0.20–0.55	1.00–4.00		
●	M	10	Std	MC6115	230–440	0.25–0.60	1.50–5.00		
●	M	11	Std	MC6125	250–390	0.25–0.60	1.50–5.00		

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✚ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
P Acero carbono, Acero aleado (Ck45, 42CrMo4)	180 280HB	● M	12	Std	UE6105	205–375	0.25–0.60	1.50–5.00	
		● M	13	Std	MP3025	180–275	0.25–0.60	1.50–5.00	
		● M	14	Std	NX2525	175–250	0.25–0.60	1.50–5.00	
		● M	15	Std	UTi20T	90–130	0.25–0.60	1.50–5.00	
		● M	16	MW	MC6115	230–440	0.20–0.60	0.90–4.00	
		● M	17	MW	MC6125	250–390	0.20–0.60	0.90–4.00	
		● M	18	MW	UE6105	205–375	0.20–0.60	0.90–4.00	
		● M	19	R/L	MP3025	180–275	0.15–0.32	0.40–2.00	
		● R	1	RP	MC6115	215–415	0.25–0.60	1.50–6.00	
		● R	2	RP	MC6125	235–370	0.25–0.60	1.50–6.00	
		● R	3	RP	MC6015	185–310	0.25–0.60	1.50–6.00	
		● R	4	RP	UE6105	190–355	0.25–0.60	1.50–6.00	
		● R	5	GH	MC6115	215–415	0.25–0.60	1.50–6.00	
		● R	6	GH	MC6125	235–370	0.25–0.60	1.50–6.00	
		● R	7	GH	UE6105	190–355	0.25–0.60	1.50–6.00	
		● H	1	HX	MC6025	165–265	0.50–1.26	3.00–11.00	
		● H	2	HX	UE6110	165–280	0.50–1.26	3.00–11.00	
		● H	3	HV	MC6025	135–220	0.70–1.30	4.00–12.00	
		● H	4	HV	UE6110	135–230	0.70–1.30	4.00–12.00	
		● H	5	HZ	MC6025	165–265	0.40–1.20	2.00–10.00	
		● H	6	HZ	UE6110	165–280	0.40–1.20	2.00–10.00	
		● H	7	HL	MC6025	165–265	0.40–1.00	1.50–8.00	
		● H	8	HL	UE6110	165–280	0.40–1.00	1.50–8.00	
		● H	9	HM	MC6025	165–265	0.50–1.10	2.00–10.00	
		● H	10	HM	UE6110	165–280	0.50–1.10	2.00–10.00	
		● C	F	1	FP	MP3025	215–330	0.08–0.25	0.10–1.00
		● C	F	2	FH	MP3025	215–330	0.08–0.20	0.20–1.00
		● C	F	3	FH	NX3035	200–285	0.08–0.20	0.20–1.00
		● C	F	4	FH	UE6110	230–395	0.08–0.20	0.20–1.00
		● C	L	1	LP	MC6115	250–480	0.10–0.40	0.30–2.00
		● C	L	2	LP	MC6125	275–425	0.10–0.40	0.30–2.00
		● C	L	3	LP	MC6015	210–360	0.10–0.40	0.30–2.00
		● C	L	4	SH	MC6115	250–480	0.10–0.40	0.30–2.00
		● C	L	5	SH	MC6125	275–425	0.10–0.40	0.30–2.00
		● C	L	6	SH	MC6015	210–360	0.10–0.40	0.30–2.00
		● C	L	7	SA	MC6115	250–480	0.10–0.40	0.30–2.00
		● C	L	8	SA	MC6125	275–425	0.10–0.40	0.30–2.00
		● C	L	9	SA	MC6015	210–360	0.10–0.40	0.30–2.00
● C	L	10	LP	UE6110	210–360	0.10–0.40	0.30–2.00		
● C	L	11	SH	UE6110	210–360	0.10–0.40	0.30–2.00		
● C	L	12	SA	UE6110	210–360	0.10–0.40	0.30–2.00		
● C	L	13	LP	MP3025	195–300	0.10–0.40	0.30–2.00		
● C	L	14	SH	NX3035	185–260	0.10–0.40	0.30–2.00		
● C	L	15	SA	NX3035	185–260	0.10–0.40	0.30–2.00		
● C	L	16	SW	MC6115	250–480	0.10–0.50	0.30–2.50		
● C	L	17	SW	MC6125	275–425	0.10–0.50	0.30–2.50		
● C	L	18	SW	MC6015	210–360	0.10–0.50	0.30–2.50		
● C	L	19	SW	UE6110	210–360	0.10–0.50	0.30–2.50		

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

■ PLACAS NEGATIVAS

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
P Acero carbono, Acero aleado (Ck45, 42CrMo4)	180 280HB	●	L	20	SW	NX3035	185–260	0.10–0.50	0.30–2.50
		●	M	1	MP	MC6125	250–390	0.16–0.50	0.30–4.00
		●	M	2	MP	MC6115	230–440	0.16–0.50	0.30–4.00
		●	M	3	MP	MC6015	195–330	0.16–0.50	0.30–4.00
		●	M	4	MA	MC6125	250–390	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	5	MA	MC6115	230–440	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	6	MA	MC6015	195–330	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	7	MH	MC6125	250–390	0.20–0.55	1.00–4.00
		●	M	8	MH	MC6115	230–440	0.20–0.55	1.00–4.00
		●	M	9	MH	MC6015	195–330	0.20–0.55	1.00–4.00
		●	M	10	Std	MC6125	250–390	0.25–0.60	1.50–5.00
		●	M	11	Std	MC6115	230–440	0.25–0.60	1.50–5.00
		●	M	12	Std	MC6015	195–330	0.25–0.60	1.50–5.00
		●	M	13	MP	UE6110	195–330	0.16–0.50	0.30–4.00
		●	M	14	MA	UE6110	195–330	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	15	MA	NX3035	170–240	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	16	MH	UE6110	195–330	0.20–0.55	1.00–4.00
		●	M	17	Std	UE6110	195–330	0.25–0.60	1.50–5.00
		●	M	18	Std	NX3035	170–240	0.25–0.60	1.50–5.00
		●	M	19	MW	MC6125	250–390	0.20–0.60	0.90–4.00
		●	M	20	MW	MC6115	230–440	0.20–0.60	0.90–4.00
		●	M	21	MW	MC6015	195–330	0.20–0.60	0.90–4.00
		●	M	22	MW	UE6110	195–330	0.20–0.60	0.90–4.00
		●	R	1	RP	MC6125	235–370	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	R	2	RP	MC6115	215–415	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	R	3	RP	MC6015	185–310	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	R	4	RP	UE6110	185–310	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	R	5	GH	MC6125	235–370	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	R	6	GH	MC6115	215–415	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	R	7	GH	UE6110	185–310	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	H	1	HX	MC6025	165–265	0.50–1.26	3.00–11.00
		●	H	2	HV	MC6025	135–220	0.70–1.30	4.00–12.00
		●	H	3	HZ	MC6025	165–265	0.40–1.20	2.00–10.00
		●	H	4	HL	MC6025	165–265	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	5	HM	MC6025	165–265	0.50–1.10	2.00–10.00
		●	H	6	HR	MC6025	135–220	0.70–1.30	3.00–12.00
		●	H	7	HZ	UE6110	165–280	0.40–1.20	2.00–10.00
		✦	F	1	FP	MC6025	230–375	0.08–0.25	0.10–1.00
		✦	F	2	FP	MC6015	230–395	0.08–0.25	0.10–1.00
		✦	F	3	FH	UE6110	230–395	0.08–0.20	0.20–1.00
✦	L	1	LP	MC6125	275–425	0.10–0.40	0.30–2.00		
✦	L	2	LP	MC6025	210–345	0.10–0.40	0.30–2.00		
✦	L	3	LP	MC6035	185–260	0.10–0.40	0.30–2.00		
✦	L	4	SH	MC6125	275–425	0.10–0.40	0.30–2.00		
✦	L	5	SH	MC6025	210–345	0.10–0.40	0.30–2.00		
✦	L	6	SA	MC6125	275–425	0.10–0.40	0.30–2.00		
✦	L	7	SA	MC6025	210–345	0.10–0.40	0.30–2.00		
✦	L	8	SA	UE6020	200–330	0.10–0.40	0.30–2.00		

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✦ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
P Acero carbono, Acero aleado (Ck45, 42CrMo4)	180 280HB	✚	M	1	MP	MC6125	250–390	0.16–0.50	0.30–4.00
		✚	M	2	MP	MC6025	195–315	0.16–0.50	0.30–4.00
		✚	M	3	MP	MC6035	170–240	0.16–0.50	0.30–4.00
		✚	M	4	MA	MC6125	250–390	0.20–0.50	0.30–4.00
		✚	M	5	MA	MC6025	195–315	0.20–0.50	0.30–4.00
		✚	M	6	MA	MC6035	170–240	0.20–0.50	0.30–4.00
		✚	M	7	MH	MC6125	250–390	0.20–0.55	1.00–4.00
		✚	M	8	MH	MC6025	195–315	0.20–0.55	1.00–4.00
		✚	M	9	MH	MC6035	170–240	0.20–0.55	1.00–4.00
		✚	M	10	Std	MC6125	250–390	0.25–0.60	1.50–5.00
		✚	M	11	Std	MC6025	195–315	0.25–0.60	1.50–5.00
		✚	M	12	Std	MC6035	170–240	0.25–0.60	1.50–5.00
		✚	M	13	MW	MC6125	250–390	0.20–0.60	0.90–4.00
		✚	M	14	MW	MC6025	195–315	0.20–0.60	0.90–4.00
		✚	R	1	RP	MC6125	235–370	0.25–0.60	1.50–6.00
		✚	R	2	RP	MC6025	185–295	0.25–0.60	1.50–6.00
		✚	R	3	RP	MC6035	160–225	0.25–0.60	1.50–6.00
		✚	R	4	GH	MC6125	235–370	0.25–0.60	1.50–6.00
		✚	H	1	HX	MC6035	140–200	0.50–1.26	3.00–11.00
		✚	H	2	HX	UH6400	140–195	0.50–1.26	3.00–11.00
		✚	H	3	HV	MC6035	115–165	0.70–1.30	4.00–12.00
		✚	H	4	HV	UH6400	115–160	0.70–1.30	4.00–12.00
		✚	H	5	HZ	MC6035	140–200	0.40–1.20	2.00–10.00
		✚	H	6	HZ	UH6400	140–195	0.40–1.20	2.00–10.00
		✚	H	7	HL	MC6035	140–200	0.40–1.00	1.50–8.00
		✚	H	8	HM	MC6035	140–200	0.50–1.10	2.00–10.00
		✚	H	9	HR	MC6035	115–165	0.70–1.30	3.00–12.00

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

■ PLACAS NEGATIVAS

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Acero Inoxidable Austenítico (X5CrNi189, X5CrNiMo1810)	≤200HB	●	L	1	LM	MC7015	180–285	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	SH	US735	95–185	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	3	SH	NX2525	65–135	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7015	165–260	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	GM	MC7015	165–260	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	R	1	RM	MC7015	155–245	0.25–0.55	1.50–6.00
		●	H	1	HL	US735	75–140	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	2	HL	US735	75–140	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	L	1	LM	MC7025	165–220	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	SH	US735	95–185	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7025	150–200	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	GM	MC7025	150–200	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	M	3	MA	MC7025	150–200	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	4	MS	US735	90–170	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	M	5	MA	US735	90–170	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	R	1	RM	MC7025	140–190	0.25–0.55	1.50–6.00
		●	R	2	GH	US735	85–160	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	H	1	HL	US735	75–140	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	2	HM	US735	75–140	0.50–1.10	2.00–10.00
		✚	L	1	LM	MP7035	95–155	0.10–0.30	0.30–2.00
		✚	L	2	SH	US735	95–185	0.10–0.40	0.30–2.00
		✚	M	1	MM	MP7035	90–145	0.15–0.45	0.70–5.00
		✚	M	2	GM	MP7035	90–145	0.16–0.50	0.50–4.00
		✚	M	3	MA	MP7035	90–145	0.20–0.50	0.30–4.00
		✚	M	4	MS	US735	90–170	0.16–0.50	0.50–4.00
		✚	M	5	MS	VP15TF	80–135	0.16–0.50	0.50–4.00
		✚	M	6	MS	UP20M	100–150	0.16–0.50	0.50–4.00
		✚	M	7	MS	UTi20T	80–115	0.16–0.50	0.50–4.00
		✚	M	8	MA	VP15TF	80–135	0.20–0.50	0.30–4.00
		✚	M	9	Std	VP15TF	80–135	0.25–0.60	1.50–5.00
		✚	R	1	RM	MP7035	85–135	0.25–0.55	1.50–6.00
		✚	R	2	GH	US735	85–160	0.25–0.60	1.50–6.00
		✚	H	1	HL	US735	75–140	0.40–1.00	1.50–8.00
✚	H	2	HM	US735	75–140	0.50–1.10	2.00–10.00		
Acero Inoxidable Austenítico (X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813)	>200HB	●	L	1	LM	MC7015	150–240	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	SH	US735	80–155	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	3	SH	NX2525	55–115	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7015	135–215	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	GM	MC7015	135–215	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	R	1	RM	MC7015	130–205	0.25–0.55	1.50–6.00
		●	H	1	HL	US735	60–120	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	2	HM	US735	60–120	0.50–1.10	2.00–10.00
		●	L	1	LM	MC7025	135–180	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	SH	US735	80–155	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7025	125–165	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	GM	MC7025	125–165	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	M	3	MA	MC7025	125–165	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	4	MS	US735	75–140	0.16–0.50	0.50–4.00

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✚ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Acero Inoxidable Austenítico (X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813)	>200HB	●	M	5	MA	US735	75–140	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	R	1	RM	MC7025	115–155	0.25–0.55	1.50–6.00
		●	R	2	GH	US735	70–135	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	H	1	HL	US735	60–120	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	2	HM	US735	60–120	0.50–1.10	2.00–10.00
		⊕	L	1	LM	MP7035	80–130	0.10–0.30	0.30–2.00
		⊕	L	2	SH	US735	80–155	0.10–0.40	0.30–2.00
		⊕	M	1	MM	MP7035	75–120	0.15–0.45	0.70–5.00
		⊕	M	2	GM	MP7035	75–120	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	3	MA	MP7035	75–120	0.20–0.50	0.30–4.00
		⊕	M	4	MS	US735	75–140	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	5	MS	VP15TF	65–110	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	6	MS	UP20M	80–125	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	7	MS	UTi20T	65–95	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	8	MA	VP15TF	65–110	0.20–0.50	0.30–4.00
		⊕	M	9	Std	VP15TF	65–110	0.25–0.60	1.50–5.00
		⊕	R	1	RM	MP7035	70–115	0.25–0.55	1.50–6.00
		⊕	R	2	GH	US735	70–135	0.25–0.60	1.50–6.00
⊕	H	1	HL	US735	60–120	0.40–1.00	1.50–8.00		
⊕	H	2	HM	US735	60–120	0.50–1.10	2.00–10.00		
Acero inoxidable dúplex (X3CrNiCu1894)	≤280HB	●	L	1	LM	MC7015	120–190	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	SH	US735	65–125	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	3	SH	NX2525	40–90	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7015	110–175	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	GM	MC7015	110–175	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	R	1	RM	MC7015	105–165	0.25–0.55	1.50–6.00
		●	H	1	HL	US735	50–95	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	2	HM	US735	50–95	0.50–1.10	2.00–10.00
		●	L	1	LM	MC7025	110–145	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	SH	US735	65–125	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7025	100–135	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	GM	MC7025	100–135	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	M	3	MA	MC7025	100–135	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	4	MS	US735	60–115	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	M	5	MA	US735	60–115	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	R	1	RM	MC7025	95–125	0.25–0.55	1.50–6.00
		●	R	2	GH	US735	55–105	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	H	1	HL	US735	50–95	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	2	HM	US735	50–95	0.50–1.10	2.00–10.00
		⊕	L	1	LM	MP7035	65–105	0.10–0.30	0.30–2.00
		⊕	L	2	SH	US735	65–125	0.10–0.40	0.30–2.00
		⊕	M	1	MM	MP7035	60–95	0.15–0.45	0.70–5.00
		⊕	M	2	GM	MP7035	60–95	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	3	MA	MP7035	60–95	0.20–0.50	0.30–4.00
		⊕	M	4	MS	US735	60–115	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	5	MS	VP15TF	50–90	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	6	MS	UP20M	65–100	0.16–0.50	0.50–4.00
⊕	M	7	MS	UTi20T	50–75	0.16–0.50	0.50–4.00		

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

■ PLACAS NEGATIVAS

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Acero inoxidable dúplex (X3CrNiCu1894)	≤280HB	✚	M	8	MA	VP15TF	50–90	0.20–0.50	0.30–4.00
		✚	M	9	Std	VP15TF	50–90	0.25–0.60	1.50–5.00
		✚	R	1	RM	MP7035	55–90	0.25–0.55	1.50–6.00
		✚	R	2	GH	US735	55–105	0.25–0.60	1.50–6.00
		✚	H	1	HL	US735	50–95	0.40–1.00	1.50–8.00
		✚	H	2	HM	US735	50–95	0.50–1.10	2.00–10.00
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos (X10Cr13, X8Cr17)	≤200HB	●	L	1	LM	MC7015	180–285	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	SH	US735	95–185	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	3	SH	NX2525	65–135	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7015	165–260	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	GM	MC7015	165–260	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	R	1	RM	MC7015	155–245	0.25–0.55	1.50–6.00
		●	H	1	HL	US735	75–140	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	2	HM	US735	75–140	0.50–1.10	2.00–10.00
		●	L	1	LM	MC7025	165–220	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	SH	US735	95–185	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7025	150–200	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	GM	MC7025	150–200	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	M	3	MA	MC7025	150–200	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	4	MA	US735	90–170	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	5	MS	US735	90–170	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	R	1	RM	MC7025	140–190	0.25–0.55	1.50–6.00
		●	R	2	GH	US735	85–160	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	H	1	HL	US735	75–140	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	2	HM	US735	75–140	0.50–1.10	2.00–10.00
		✚	L	1	LM	MP7035	95–155	0.10–0.30	0.30–2.00
		✚	L	2	SH	US735	95–185	0.10–0.40	0.30–2.00
		✚	M	1	MM	MP7035	90–145	0.15–0.45	0.70–5.00
		✚	M	2	GM	MP7035	90–145	0.16–0.50	0.50–4.00
		✚	M	3	MA	MP7035	90–145	0.20–0.50	0.30–4.00
		✚	M	4	MS	US735	90–170	0.16–0.50	0.50–4.00
		✚	M	5	MS	VP15TF	80–135	0.16–0.50	0.50–4.00
		✚	M	6	MS	UP20M	100–150	0.16–0.50	0.50–4.00
		✚	M	7	MS	UTi20T	80–115	0.16–0.50	0.50–4.00
		✚	M	8	MA	VP15TF	80–135	0.20–0.50	0.30–4.00
		✚	M	9	Std	VP15TF	80–135	0.25–0.60	1.50–5.00
		✚	R	1	RM	MP7035	85–135	0.25–0.55	1.50–6.00
		✚	R	2	GH	US735	85–160	0.25–0.60	1.50–6.00
✚	H	1	HL	US735	75–140	0.40–1.00	1.50–8.00		
✚	H	2	HM	US735	75–140	0.50–1.10	2.00–10.00		
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos (X17CrNi162, X30Cr13)	>200HB	●	L	1	LM	MC7015	150–240	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	SH	US735	80–155	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	3	SH	NX2525	55–115	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7015	135–215	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	GM	MC7015	135–215	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	R	1	RM	MC7015	130–205	0.25–0.55	1.50–6.00
		●	H	1	HL	US735	60–120	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	2	HM	US735	60–120	0.50–1.10	2.00–10.00

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✚ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado

Material	Dureza	Tipo de corte		Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos (X17CrNi162, X30Cr13)	>200HB	●	L	1	LM	MC7025	135–180	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	SH	US735	80–155	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7025	125–165	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	MA	MC7025	125–165	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	3	MA	US735	75–140	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	4	MS	US735	75–140	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	R	1	RM	MC7025	115–155	0.25–0.55	1.50–6.00
		●	R	2	GH	US735	70–135	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	H	1	HL	US735	60–120	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	2	HM	US735	60–120	0.50–1.10	2.00–10.00
		⊕	L	1	LM	MP7035	80–130	0.10–0.30	0.30–2.00
		⊕	L	2	SH	US735	80–155	0.10–0.40	0.30–2.00
		⊕	M	1	MM	MP7035	75–120	0.15–0.45	0.70–5.00
		⊕	M	2	GM	MP7035	75–120	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	3	MA	MP7035	75–120	0.20–0.50	0.30–4.00
		⊕	M	4	MS	US735	75–140	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	5	MS	VP15TF	65–110	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	6	MS	UP20M	80–125	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	7	MS	UTi20T	65–95	0.16–0.50	0.50–4.00
		⊕	M	8	MA	VP15TF	65–110	0.20–0.50	0.30–4.00
⊕	M	9	Std	VP15TF	65–110	0.25–0.60	1.50–5.00		
⊕	R	1	RM	MP7035	70–115	0.25–0.55	1.50–6.00		
⊕	R	2	GH	US735	70–135	0.25–0.60	1.50–6.00		
⊕	H	1	HL	US735	60–120	0.40–1.00	1.50–8.00		
⊕	H	2	HM	US735	60–120	0.50–1.10	2.00–10.00		
Aceros inoxidables endurecidos (X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7)	<450HB	●	L	1	LM	MC7015	95–130	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	LS(M)	MP9005	125–175	0.10–0.25	0.20–0.80
		●	L	3	SH	US735	55–100	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	4	SH	NX2525	35–75	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7015	90–120	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	GM	MC7015	90–120	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	M	3	MS	MP9005	115–160	0.15–0.30	0.50–3.00
		●	R	1	RM	MC7015	85–110	0.25–0.55	1.50–6.00
		●	H	1	HL	US735	40–80	0.40–1.00	1.50–8.00
		●	H	2	HM	US735	40–80	0.50–1.10	2.00–10.00
		●	L	1	LM	MC7025	85–110	0.10–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	SH	US735	55–100	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	3	LS(M)	MP9015	120–165	0.10–0.25	0.20–0.80
		●	M	1	MM	MC7025	80–100	0.15–0.45	0.70–5.00
		●	M	2	GM	MC7025	80–100	0.16–0.50	0.50–4.00
		●	M	3	MA	MC7025	80–100	0.10–0.30	0.50–3.00
		●	M	4	MS	US735	50–95	0.15–0.30	0.50–3.00
		●	M	5	MA	US735	50–95	0.10–0.30	0.50–3.00
		●	M	6	MS	MP9015	110–150	0.15–0.30	0.50–3.00
		●	R	1	RM	MC7025	75–95	0.25–0.55	1.50–6.00
●	R	2	GH	US735	45–90	0.25–0.60	1.50–6.00		
●	R	3	RS	MP9015	100–140	0.20–0.35	1.00–4.00		
●	H	1	HL	US735	40–80	0.40–1.00	1.50–8.00		

M

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

■ PLACAS NEGATIVAS

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
M Aceros inoxidables endurecidos (X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7)	<450HB	●	H	2	HM	US735	40–80	0.50–1.10	2.00–10.00
		✚	L	1	LM	MP7035	55–85	0.10–0.30	0.30–2.00
		✚	L	2	SH	US735	55–100	0.10–0.40	0.30–2.00
		✚	L	3	LS(M)	MP9025	80–95	0.10–0.25	0.20–0.80
		✚	M	1	MM	MP7035	50–80	0.15–0.45	0.70–5.00
		✚	M	2	GM	MP7035	50–80	0.16–0.50	0.50–4.00
		✚	M	3	MA	MP7035	50–80	0.10–0.30	0.50–3.00
		✚	M	4	MS	US735	50–95	0.15–0.30	0.50–3.00
		✚	M	5	MS	VP15TF	45–75	0.15–0.30	0.50–3.00
		✚	M	6	MS	UP20M	55–85	0.15–0.30	0.50–3.00
		✚	M	7	MS	UTi20T	45–65	0.15–0.30	0.50–3.00
		✚	M	8	MA	VP15TF	45–75	0.10–0.30	0.50–3.00
		✚	M	9	Std	VP15TF	45–75	0.25–0.60	1.50–5.00
		✚	M	10	MS	MP9025	75–90	0.15–0.30	0.50–3.00
		✚	R	1	RM	MP7035	45–75	0.25–0.55	1.50–6.00
		✚	R	2	GH	US735	45–90	0.25–0.60	1.50–6.00
		✚	R	3	RS	MP9025	70–85	0.20–0.35	1.00–4.00
		✚	H	1	HL	US735	40–80	0.40–1.00	1.50–8.00
✚	H	2	HM	US735	40–80	0.50–1.10	2.00–10.00		

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✚ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado

Material	Resistencia a la tracción	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)			
Fundición gris (GG30)	≤350MPa	●	L	1	LK	MC5005	230–365	0.10–0.40	0.30–2.00		
		●	L	2	MA	MC5005	210–335	0.20–0.50	0.30–4.00		
		●	M	1	MK	MC5005	210–335	0.20–0.55	1.00–4.00		
		●	M	2	GK	MC5005	210–335	0.25–0.60	1.50–5.00		
		●	M	3	Std	NX2525	155–210	0.25–0.60	1.50–5.00		
		●	M	4	MW	MC5005	210–335	0.20–0.60	0.90–4.00		
		●	R	1	RK	MC5005	195–315	0.25–0.60	1.50–6.00		
		●	R	2	Flat	MC5005	195–315	0.20–0.60	2.50–6.00		
		●	R	3	Flat	HTi10	95–140	0.20–0.60	2.50–6.00		
		●	H	1	Flat	MC5005	195–315	0.20–0.60	2.50–6.00		
		●	L	1	LK	MC5015	205–335	0.10–0.40	0.30–2.00		
		●	L	2	MA	MC5015	190–305	0.20–0.50	0.30–4.00		
		●	L	3	SW	MC5015	205–335	0.10–0.50	0.30–2.50		
		●	M	1	MK	MC5015	190–305	0.20–0.55	1.00–4.00		
		●	M	2	GK	MC5015	190–305	0.25–0.60	1.50–5.00		
		●	M	3	Std	HTi10	105–150	0.25–0.60	1.50–5.00		
		●	M	4	MW	MC5015	190–305	0.20–0.60	0.90–4.00		
		●	R	1	RK	MC5015	180–285	0.25–0.60	1.50–6.00		
		●	R	2	Flat	MC5015	180–285	0.20–0.60	2.50–6.00		
		●	H	1	Flat	MC5015	180–285	0.20–0.60	2.50–6.00		
		⊕	L	1	LK	MC5015	205–335	0.10–0.40	0.30–2.00		
		⊕	L	2	MA	MC5015	190–305	0.20–0.50	0.30–4.00		
		⊕	M	1	MK	MC5015	190–305	0.20–0.55	1.00–4.00		
		⊕	M	2	GK	MC5015	190–305	0.25–0.60	1.50–5.00		
		⊕	M	3	Std	UTi20T	85–120	0.25–0.60	1.50–5.00		
		⊕	R	1	RK	MC5015	180–285	0.25–0.60	1.50–6.00		
		⊕	R	2	Flat	MC5015	180–285	0.20–0.60	2.50–6.00		
		⊕	R	3	Flat	UTi20T	80–110	0.20–0.60	2.50–6.00		
		⊕	H	1	Flat	MC5015	180–285	0.20–0.60	2.50–6.00		
		Fundición dúctil (GGG40)	≤450MPa	●	L	1	LK	MC5005	215–350	0.10–0.40	0.30–2.00
				●	L	2	MA	MC5005	195–315	0.20–0.50	0.30–4.00
				●	M	1	MK	MC5005	195–315	0.20–0.55	1.00–4.00
●	M			2	GK	MC5005	195–315	0.25–0.60	1.50–5.00		
●	M			3	Std	NX2525	145–195	0.25–0.60	1.50–5.00		
●	R			1	RK	MC5005	185–300	0.25–0.60	1.50–6.00		
●	R			2	Flat	MC5005	185–300	0.20–0.60	2.50–6.00		
●	R			3	Flat	HTi10	90–135	0.20–0.60	2.50–6.00		
●	H			1	Flat	MC5005	185–300	0.20–0.60	2.50–6.00		
●	L			1	LK	MC5015	195–315	0.10–0.40	0.30–2.00		
●	L			2	MA	MC5015	180–285	0.20–0.50	0.30–4.00		
●	L			3	SW	MC5015	195–315	0.10–0.50	0.30–2.50		
●	M			1	MK	MC5015	180–285	0.20–0.55	1.00–4.00		
●	M			2	GK	MC5015	180–285	0.25–0.60	1.50–5.00		
●	M			3	Std	HTi10	95–140	0.25–0.60	1.50–5.00		
●	R			1	RK	MC5015	170–275	0.25–0.60	1.50–6.00		
●	R			2	Flat	MC5015	170–275	0.20–0.60	2.50–6.00		
●	H			1	Flat	MC5015	170–275	0.20–0.60	2.50–6.00		
⊕	L			1	LK	MC5015	195–315	0.10–0.40	0.30–2.00		

K

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

■ PLACAS NEGATIVAS

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Resistencia a la tracción	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Fundición dúctil (GGG40)	≤450MPa	✚	L	2	MA	MC5015	180–285	0.20–0.50	0.30–4.00
		✚	M	1	MK	MC5015	180–285	0.20–0.55	1.00–4.00
		✚	M	2	GK	MC5015	180–285	0.25–0.60	1.50–5.00
		✚	M	3	Std	UTi20T	80–110	0.25–0.60	1.50–5.00
		✚	R	1	RK	MC5015	170–275	0.25–0.60	1.50–6.00
		✚	R	2	Flat	MC5015	170–275	0.20–0.60	2.50–6.00
		✚	R	3	Flat	UTi20T	75–105	0.20–0.60	2.50–6.00
		✚	H	1	Flat	MC5015	170–275	0.20–0.60	2.50–6.00
Fundición dúctil (GGG70)	≤800MPa	●	L	1	LK	MC5005	195–310	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	2	MA	MC5005	175–280	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	M	1	MK	MC5005	175–280	0.20–0.55	1.00–4.00
		●	M	2	GK	MC5005	175–280	0.25–0.60	1.50–5.00
		●	M	3	Std	NX2525	130–175	0.25–0.60	1.50–5.00
		●	R	1	RK	MC5005	165–270	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	R	2	Flat	MC5005	165–270	0.20–0.60	2.50–6.00
		●	R	3	Flat	HTi10	80–120	0.20–0.60	2.50–6.00
		●	H	1	Flat	MC5005	165–270	0.20–0.60	2.50–6.00
		●	L	1	LK	MC5015	175–285	0.10–0.40	0.30–2.00
		●	L	2	MA	MC5015	160–255	0.20–0.50	0.30–4.00
		●	L	3	SW	MC5015	175–285	0.10–0.50	0.30–2.50
		●	M	1	MK	MC5015	160–255	0.20–0.55	1.00–4.00
		●	M	2	GK	MC5015	160–255	0.25–0.60	1.50–5.00
		●	M	3	Std	HTi10	85–125	0.25–0.60	1.50–5.00
		●	R	1	RK	MC5015	150–245	0.25–0.60	1.50–6.00
		●	R	2	Flat	MC5015	150–245	0.20–0.60	2.50–6.00
		●	H	1	Flat	MC5015	150–245	0.20–0.60	2.50–6.00
		✚	L	1	LK	MC5015	175–285	0.10–0.40	0.30–2.00
		✚	L	2	MA	MC5015	160–255	0.20–0.50	0.30–4.00
		✚	M	1	MK	MC5015	160–255	0.20–0.55	1.00–4.00
		✚	M	2	GK	MC5015	160–255	0.25–0.60	1.50–5.00
		✚	M	3	Std	UTi20T	70–100	0.25–0.60	1.50–5.00
		✚	R	1	RK	MC5015	150–245	0.25–0.60	1.50–6.00
		✚	R	2	Flat	MC5015	150–245	0.20–0.60	2.50–6.00
		✚	R	3	Flat	UTi20T	65–95	0.20–0.60	2.50–6.00
		✚	H	1	Flat	MC5015	150–245	0.20–0.60	2.50–6.00

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✚ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado

Material	Dureza	Tipo de corte		Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)
Aleación de titanio (Ti-6Al-4V)	—	●	F	1	LS(M)	MT9015	40–85	0.10–0.25	0.20–0.80
		●	F	2	FJ	RT9010	45–95	0.07–0.20	0.10–1.00
		●	L	1	LS(M)	MT9015	40–85	0.10–0.25	0.20–0.80
		●	L	2	MJ(M)	RT9010	40–85	0.07–0.25	0.40–1.50
		●	M	1	MS	MT9015	40–80	0.15–0.30	0.50–3.00
		●	M	2	MS	RT9010	40–80	0.15–0.30	0.50–3.00
		●	R	1	RS	MT9015	35–75	0.20–0.35	1.00–4.00
		●	R	2	GJ	RT9010	35–75	0.16–0.35	1.00–3.00
		●	F	1	LS(M)	MT9015	40–85	0.10–0.25	0.20–0.80
		●	F	2	FJ	RT9010	45–95	0.07–0.20	0.10–1.00
		●	L	1	LS(M)	MT9015	40–85	0.10–0.25	0.20–0.80
		●	L	2	MJ(M)	RT9010	40–85	0.07–0.25	0.40–1.50
		●	L	3	MJ(G)	RT9010	40–85	0.07–0.25	0.40–1.50
		●	M	1	MS	MT9015	40–80	0.15–0.30	0.50–3.00
		●	M	2	MS	RT9010	40–80	0.15–0.30	0.50–3.00
		●	R	1	RS	MT9015	35–75	0.20–0.35	1.00–4.00
		●	R	2	GJ	RT9010	35–75	0.16–0.35	1.00–3.00
		⊕	F	1	LS(M)	MT9015	40–85	0.10–0.25	0.20–0.80
		⊕	F	2	FJ	RT9010	45–95	0.07–0.20	0.10–1.00
		⊕	L	1	LS(M)	MT9015	40–85	0.10–0.25	0.20–0.80
		⊕	L	2	MJ(M)	RT9010	40–85	0.07–0.25	0.40–1.50
		⊕	L	3	MJ(G)	RT9010	40–85	0.07–0.25	0.40–1.50
		⊕	M	1	MS	MT9015	40–80	0.15–0.30	0.50–3.00
		⊕	R	1	RS	MT9015	35–75	0.20–0.35	1.00–4.00
		⊕	R	2	GJ	RT9010	35–75	0.16–0.35	1.00–3.00
		Aleación termo-resistente (Inconel718)	—	●	F	1	LS(M)	MP9005	30–110
●	F			2	FJ	VP10RT	30–60	0.07–0.20	0.10–1.00
●	L			1	LS(M)	MP9005	30–110	0.10–0.25	0.20–0.80
●	L			2	MJ(M)	MP9005	30–110	0.07–0.25	0.40–1.50
●	L			3	MJ(M)	VP05RT	30–65	0.07–0.25	0.40–1.50
●	L			4	MJ(M)	US905	55–110	0.07–0.25	0.40–1.50
●	L			5	MJ(G)	VP10RT	25–55	0.07–0.25	0.40–1.50
●	M			1	MS	MP9005	30–100	0.15–0.30	0.50–3.00
●	M			2	MS	VP05RT	30–60	0.15–0.30	0.50–3.00
●	M			3	MS	US905	50–100	0.15–0.30	0.50–3.00
●	R			1	RS	MP9015	20–75	0.20–0.35	1.00–4.00
●	R			2	GJ	VP10RT	20–45	0.16–0.35	1.00–3.00
●	R			3	GJ	US905	45–95	0.16–0.35	1.00–3.00
●	F			1	LS(M)	MP9015	25–85	0.10–0.25	0.20–0.80
●	F			2	FJ	VP10RT	30–60	0.07–0.20	0.10–1.00
●	L			1	LS(M)	MP9015	25–85	0.10–0.25	0.20–0.80
●	L			2	MJ(M)	MP9015	25–80	0.07–0.25	0.40–1.50
●	L			3	MJ(M)	VP10RT	25–55	0.07–0.25	0.40–1.50
●	M			1	MS	MP9015	25–80	0.15–0.30	0.50–3.00
●	M			2	MA	MP9015	25–80	0.10–0.30	0.50–3.00
●	M			3	MS	VP10RT	25–50	0.15–0.30	0.50–3.00
●	R			1	RS	MP9015	20–75	0.20–0.35	1.00–4.00
●	R			2	GJ	VP10RT	20–45	0.16–0.35	1.00–3.00

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

■ PLACAS NEGATIVAS

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
S Aleación termo-resistente (Inconel718)	—	✚	F	1	LS(M)	MP9025	20–30	0.10–0.25	0.20–0.80
		✚	F	2	FJ	VP15TF	20–40	0.07–0.20	0.10–1.00
		✚	L	1	LS(M)	MP9025	20–30	0.10–0.25	0.20–0.80
		✚	L	2	MJ(G)	VP15TF	20–35	0.07–0.25	0.40–1.50
		✚	M	1	MS	MP9025	20–30	0.15–0.30	0.50–3.00
		✚	M	2	MA	MP9025	20–30	0.10–0.30	0.50–3.00
		✚	M	3	MS	VP15TF	20–35	0.15–0.30	0.50–3.00
		✚	R	1	RS	MP9025	15–25	0.20–0.35	1.00–4.00
		✚	R	2	GJ	VP15TF	15–30	0.16–0.35	1.00–3.00

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✚ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado

■ PLACA POSITIVA DE 7°

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Acero Dulce (St37-2, Ck10)	≤180HB	●	F	1	FP	NX2525	225–320	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	2	FV	NX2525	225–320	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	3	R/L-F	MP3025	230–355	0.05–0.12	0.10–0.50
		●	L	1	LP	NX2525	225–320	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	2	Std	UE6110	210–355	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	3	MV	MP3025	190–295	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	4	Std	MP3025	190–295	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	MP	NX2525	185–270	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	F	1	FP	MC6015	250–425	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	2	FP	UE6110	250–425	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	3	FP	MP3025	230–355	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	4	FV	MP3025	230–355	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	5	FV	NX3035	220–310	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	L	1	LP	MC6015	250–425	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	2	LP	UE6110	250–425	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	3	LP	MP3025	230–355	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	4	Std	UE6110	210–355	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	5	SW	MC6015	250–425	0.06–0.24	0.20–1.50
		●	L	6	SW	MP3025	230–355	0.06–0.24	0.20–1.50
		●	M	1	MP	MC6015	210–355	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	2	MP	UE6110	210–355	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	3	MP	MP3025	190–295	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	4	MW	MC6015	210–355	0.10–0.35	0.80–2.50
		⊕	F	1	FP	MC6025	250–405	0.04–0.20	0.20–0.90
		⊕	L	1	LP	MC6025	250–405	0.06–0.25	0.20–1.00
		⊕	L	2	SV	MC6025	250–405	0.06–0.25	0.20–1.00
		⊕	L	3	SW	MC6025	250–405	0.06–0.24	0.20–1.50
		⊕	M	1	MP	MC6025	210–340	0.08–0.30	0.30–2.00
		⊕	M	2	MW	MC6025	210–340	0.10–0.35	0.80–2.50
		Acero carbono, Acero aleado (Ck45, 42CrMo4)	180 280HB	●	F	1	FP	NX2525	165–240
●	F			2	FV	NX2525	165–240	0.04–0.20	0.20–0.90
●	F			3	R/L-F	MP3025	170–260	0.05–0.12	0.10–0.50
●	L			1	LP	NX2525	165–240	0.06–0.25	0.20–1.00
●	L			2	Std	UE6110	155–260	0.08–0.30	0.30–2.00
●	L			3	MV	MP3025	140–220	0.08–0.30	0.30–2.00
●	L			4	Std	MP3025	140–220	0.08–0.30	0.30–2.00
●	L			5	SV	MP3025	170–260	0.06–0.25	0.20–1.00
●	L			6	SW	MP3025	170–260	0.06–0.24	0.20–1.50
●	M			1	MP	NX2525	140–200	0.08–0.30	0.30–2.00
●	M			2	MW	MP3025	140–220	0.10–0.35	0.80–2.50
●	F			1	FP	MC6015	185–315	0.04–0.20	0.20–0.90
●	F			2	FP	UE6110	185–315	0.04–0.20	0.20–0.90
●	F			3	FP	MP3025	170–260	0.04–0.20	0.20–0.90
●	F			4	FV	MP3025	170–260	0.04–0.20	0.20–0.90
●	F			5	FV	NX3035	160–230	0.04–0.20	0.20–0.90
●	L			1	LP	MC6015	185–315	0.06–0.25	0.20–1.00

P

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

■ PLACA POSITIVA DE 7°

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Acero carbono, Acero aleado (Ck45, 42CrMo4)	180 280HB	●	L	2	LP	UE6110	185–315	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	3	LP	MP3025	170–260	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	4	Std	UE6110	155–260	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	5	SW	MC6015	185–315	0.06–0.24	0.20–1.50
		●	L	6	SW	MP3025	170–260	0.06–0.24	0.20–1.50
		●	M	1	MP	MC6015	155–260	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	2	MP	UE6110	155–260	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	3	MP	MP3025	140–220	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	4	MW	MC6015	155–260	0.10–0.35	0.80–2.50
		✚	F	1	FP	MC6025	185–300	0.04–0.20	0.20–0.90
		✚	L	1	LP	MC6025	185–300	0.06–0.25	0.20–1.00
		✚	L	2	SV	MC6025	185–300	0.06–0.25	0.20–1.00
		✚	L	3	SW	MC6025	185–300	0.06–0.24	0.20–1.50
		✚	M	1	MP	MC6025	155–250	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	M	2	MW	MC6025	155–250	0.10–0.35	0.80–2.50
		Acero carbono, Acero aleado (40CrNiMoA)	280 350HB	●	M	1	MP	NX2525	95–140
●	M			1	MP	MC6015	110–185	0.08–0.30	0.30–2.00
●	M			2	MP	UE6110	110–185	0.08–0.30	0.30–2.00
●	M			3	MP	MP3025	100–155	0.08–0.30	0.30–2.00
✚	M			1	MP	MC6025	110–175	0.08–0.30	0.30–2.00

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✚ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Acero Inoxidable Austenítico (X5CrNi189, X5CrNiMo1810)	≤200HB	●	F	1	FM	VP15TF	75–125	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	2	Std	US735	70–135	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	LM	MC7025	140–190	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	2	Std	US735	70–135	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7025	120–160	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	F	1	FM	VP15TF	75–125	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	2	Std	US735	70–135	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	LM	MC7025	140–190	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	2	Std	US735	70–135	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7025	120–160	0.08–0.30	0.30–2.00
		⊕	F	1	FM	VP15TF	75–125	0.04–0.20	0.20–0.90
		⊕	F	2	Std	US735	70–135	0.08–0.30	0.30–2.00
		⊕	L	1	LM	MP7035	85–135	0.06–0.25	0.20–1.00
		⊕	L	2	LM	VP15TF	75–125	0.06–0.25	0.20–1.00
		⊕	L	3	Std	US735	70–135	0.08–0.30	0.30–2.00
		⊕	M	1	MM	MP7035	70–115	0.08–0.30	0.30–2.00
⊕	M	2	MM	VP15TF	60–105	0.08–0.30	0.30–2.00		
Acero Inoxidable Austenítico (X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813)	>200HB	●	F	1	FM	VP15TF	60–105	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	2	Std	US735	60–110	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	LM	MC7025	120–160	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	2	Std	US735	60–110	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7025	100–130	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	F	1	FM	VP15TF	60–105	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	2	Std	US735	60–110	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	LM	MC7025	120–160	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	2	Std	US735	60–110	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7025	100–130	0.08–0.30	0.30–2.00
		⊕	F	1	FM	VP15TF	60–105	0.04–0.20	0.20–0.90
		⊕	F	2	Std	US735	60–110	0.08–0.30	0.30–2.00
		⊕	L	1	LM	MP7035	70–115	0.06–0.25	0.20–1.00
		⊕	L	2	LM	VP15TF	60–105	0.06–0.25	0.20–1.00
		⊕	L	3	Std	US735	60–110	0.08–0.30	0.30–2.00
		⊕	M	1	MM	MP7035	60–95	0.08–0.30	0.30–2.00
⊕	M	2	MM	VP15TF	50–90	0.08–0.30	0.30–2.00		
Acero inoxidable dúplex (X3CrNiCu1894)	≤280HB	●	F	1	FM	VP15TF	50–85	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	2	Std	US735	45–90	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	LM	MC7025	95–130	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	2	Std	US735	45–90	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7025	80–105	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	F	1	FM	VP15TF	50–85	0.04–0.20	0.20–0.90
		●	F	2	Std	US735	45–90	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	LM	MC7025	95–130	0.06–0.25	0.20–1.00
		●	L	2	Std	US735	45–90	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	MM	MC7025	80–105	0.08–0.30	0.30–2.00
		⊕	F	1	FM	VP15TF	50–85	0.04–0.20	0.20–0.90
		⊕	F	2	Std	US735	45–90	0.08–0.30	0.30–2.00
		⊕	L	1	LM	MP7035	55–90	0.06–0.25	0.20–1.00
		⊕	L	2	LM	VP15TF	50–85	0.06–0.25	0.20–1.00

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

PLACA POSITIVA DE 7°

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Acero inoxidable dúplex (X3CrNiCu1894)	≤280HB	✚	L	3	Std	US735	45-90	0.08-0.30	0.30-2.00
		✚	M	1	MM	MP7035	45-75	0.08-0.30	0.30-2.00
		✚	M	2	MM	VP15TF	40-70	0.08-0.30	0.30-2.00
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos (X10Cr13, X8Cr17)	≤200HB	●	F	1	FM	VP15TF	75-125	0.04-0.20	0.20-0.90
		●	F	2	Std	US735	70-135	0.08-0.30	0.30-2.00
		●	L	1	LM	MC7025	140-190	0.06-0.25	0.20-1.00
		●	L	2	Std	US735	70-135	0.08-0.30	0.30-2.00
		●	M	1	MM	MC7025	120-160	0.08-0.30	0.30-2.00
		●	F	1	FM	VP15TF	75-125	0.04-0.20	0.20-0.90
		●	F	2	Std	US735	70-135	0.08-0.30	0.30-2.00
		●	L	1	LM	MC7025	140-190	0.06-0.25	0.20-1.00
		●	L	2	Std	US735	70-135	0.08-0.30	0.30-2.00
		●	M	1	MM	MC7025	120-160	0.08-0.30	0.30-2.00
		✚	F	1	FM	VP15TF	75-125	0.04-0.20	0.20-0.90
		✚	F	2	Std	US735	70-135	0.08-0.30	0.30-2.00
		✚	L	1	LM	MP7035	85-135	0.06-0.25	0.20-1.00
		✚	L	2	LM	VP15TF	75-125	0.06-0.25	0.20-1.00
		✚	L	3	Std	US735	70-135	0.08-0.30	0.30-2.00
		✚	M	1	MM	MP7035	70-115	0.08-0.30	0.30-2.00
✚	M	2	MM	VP15TF	60-105	0.08-0.30	0.30-2.00		
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos (X17CrNi162, X30Cr13)	>200HB	●	F	1	FM	VP15TF	60-105	0.04-0.20	0.20-0.90
		●	F	2	Std	US735	60-110	0.08-0.30	0.30-2.00
		●	L	1	LM	MC7025	120-160	0.06-0.25	0.20-1.00
		●	L	2	Std	US735	60-110	0.08-0.30	0.30-2.00
		●	M	1	MM	MC7025	100-130	0.08-0.30	0.30-2.00
		●	F	1	FM	VP15TF	60-105	0.04-0.20	0.20-0.90
		●	F	2	Std	US735	60-110	0.08-0.30	0.30-2.00
		●	L	1	LM	MC7025	120-160	0.06-0.25	0.20-1.00
		●	L	2	Std	US735	60-110	0.08-0.30	0.30-2.00
		●	M	1	MM	MC7025	100-130	0.08-0.30	0.30-2.00
		✚	F	1	FM	VP15TF	60-105	0.04-0.20	0.20-0.90
		✚	F	2	Std	US735	60-110	0.08-0.30	0.30-2.00
		✚	L	1	LM	MP7035	70-115	0.06-0.25	0.20-1.00
		✚	L	2	LM	VP15TF	60-105	0.06-0.25	0.20-1.00
		✚	L	3	Std	US735	60-110	0.08-0.30	0.30-2.00
		✚	M	1	MM	MP7035	60-95	0.08-0.30	0.30-2.00
✚	M	2	MM	VP15TF	50-90	0.08-0.30	0.30-2.00		
Aceros inoxidables endurecidos (X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7)	<450HB	●	F	1	FM	VP15TF	40-70	0.04-0.20	0.20-0.90
		●	F	2	FS	MP9005	110-150	0.04-0.12	0.20-1.40
		●	F	3	Std	US735	40-75	0.08-0.25	0.30-2.00
		●	L	1	LM	MC7025	75-95	0.06-0.20	0.20-1.00
		●	L	2	LS(G)	MP9015	105-140	0.04-0.15	0.30-3.00
		●	L	3	LS(M)	MP9015	105-140	0.06-0.20	0.20-1.00
		●	L	4	Std	US735	40-75	0.08-0.25	0.30-2.00
		●	M	1	MM	MC7025	60-80	0.08-0.25	0.30-2.00
		●	M	2	MS	MP9015	85-120	0.08-0.25	0.30-2.00
		●	M	3	RCMT-Std	MP9015	85-120	0.25-0.45	1.50-3.00
		●	F	1	FM	VP15TF	40-70	0.04-0.20	0.20-0.90

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✚ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
M Aceros inoxidables endurecidos (X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7)	<450HB	☉	F	2	FS	MP9015	105–140	0.04–0.12	0.20–1.40
		☉	F	3	Std	US735	40–75	0.08–0.25	0.30–2.00
		☉	L	1	LM	MC7025	75–95	0.06–0.20	0.20–1.00
		☉	L	2	LS(G)	MP9015	105–140	0.04–0.15	0.30–3.00
		☉	L	3	LS(M)	MP9015	105–140	0.06–0.20	0.20–1.00
		☉	L	4	Std	US735	40–75	0.08–0.25	0.30–2.00
		☉	M	1	MM	MC7025	60–80	0.08–0.25	0.30–2.00
		☉	M	2	MS	MP9015	85–120	0.08–0.25	0.30–2.00
		☉	M	3	RCMT-Std	MP9015	85–120	0.25–0.45	1.50–3.00
		☼	F	1	FM	VP15TF	40–70	0.04–0.20	0.20–0.90
		☼	F	2	Std	US735	40–75	0.08–0.25	0.30–2.00
		☼	L	1	LM	MP7035	45–75	0.06–0.20	0.20–1.00
		☼	L	2	LS(M)	MP9025	70–85	0.06–0.20	0.20–1.00
		☼	L	3	LM	VP15TF	40–70	0.06–0.20	0.20–1.00
		☼	L	4	Std	US735	40–75	0.08–0.25	0.30–2.00
		☼	M	1	MM	MP7035	40–60	0.08–0.25	0.30–2.00
		☼	M	2	MS	MP9025	60–70	0.08–0.25	0.30–2.00
		☼	M	3	MM	VP15TF	35–60	0.08–0.25	0.30–2.00
		☼	M	4	RCMT-Std	MP9025	60–70	0.25–0.45	1.50–3.00

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

■ PLACA POSITIVA DE 7°

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Resistencia a la tracción	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Fundición gris (GG30)	≤350MPa	●	F	1	MK	MC5005	165–265	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	MK	MC5005	165–265	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	Flat	MC5005	165–265	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	F	1	MK	MC5015	150–240	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	MK	MC5015	150–240	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	Flat	MC5015	150–240	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	F	1	MK	MC5015	150–240	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	L	1	MK	MC5015	150–240	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	M	1	Flat	MC5015	150–240	0.08–0.30	0.30–2.00
Fundición dúctil (GGG40)	≤450MPa	●	F	1	MK	MC5005	155–250	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	MK	MC5005	155–250	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	Flat	MC5005	155–250	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	F	1	MK	MC5015	140–230	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	MK	MC5015	140–230	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	Flat	MC5015	140–230	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	F	1	MK	MC5015	140–230	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	L	1	MK	MC5015	140–230	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	M	1	Flat	MC5015	140–230	0.08–0.30	0.30–2.00
Fundición dúctil (GGG70)	≤800MPa	●	F	1	MK	MC5005	140–225	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	MK	MC5005	140–225	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	Flat	MC5005	140–225	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	F	1	MK	MC5015	125–205	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	1	MK	MC5015	125–205	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	Flat	MC5015	125–205	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	F	1	MK	MC5015	125–205	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	L	1	MK	MC5015	125–205	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	M	1	Flat	MC5015	125–205	0.08–0.30	0.30–2.00

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✚ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)		
N	Aleación de aluminio (A6061, A7075)	Si<5%	●	F	1	AZ	HTi10	300–700	0.10–0.40	0.20–3.00
			●	F	1	AZ	HTi10	300–700	0.10–0.40	0.20–3.00
			⊕	F	1	AZ	HTi10	300–700	0.10–0.40	0.20–3.00
	Aleación de aluminio (AC4B)	5%≤Si≤10%	●	F	1	AZ	HTi10	300–700	0.10–0.40	0.20–3.00
			●	F	1	AZ	HTi10	300–700	0.10–0.40	0.20–3.00
			⊕	F	1	AZ	HTi10	300–700	0.10–0.40	0.20–3.00
	Aleación de aluminio (ADC12, A390)	Si>10%	●	F	1	AZ	HTi10	300–700	0.10–0.40	0.20–3.00
			●	F	1	AZ	HTi10	300–700	0.10–0.40	0.20–3.00
			⊕	F	1	AZ	HTi10	300–700	0.10–0.40	0.20–3.00

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

■ PLACA POSITIVA DE 7°

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Aleación de titanio (Ti-6Al-4V)	—	●	F	1	FS-P	MT9005	40–80	0.04–0.12	0.20–1.40
		●	F	2	FJ	RT9010	35–75	0.04–0.12	0.20–1.40
		●	L	1	LS-P	MT9005	40–80	0.04–0.15	0.30–3.00
		●	L	2	LS(M)	MT9005	40–80	0.06–0.20	0.20–1.00
		●	M	1	MS	MT9005	35–65	0.08–0.25	0.30–2.00
		●	M	2	RCMT-Std	MT9005	35–65	0.25–0.45	1.50–3.00
		●	F	1	FS-P	MT9005	40–80	0.04–0.12	0.20–1.40
		●	F	2	FJ	RT9010	35–75	0.04–0.12	0.20–1.40
		●	L	1	LS-P	MT9005	40–80	0.04–0.15	0.30–3.00
		●	L	2	LS(M)	MT9005	40–80	0.06–0.20	0.20–1.00
		●	M	1	MS	MT9005	35–65	0.08–0.25	0.30–2.00
		●	M	2	RCMT-Std	MT9005	35–65	0.25–0.45	1.50–3.00
		✚	F	1	FS-P	MT9005	40–80	0.04–0.12	0.20–1.40
		✚	F	2	FJ	RT9010	35–75	0.04–0.12	0.20–1.40
		✚	L	1	LS-P	MT9005	40–80	0.04–0.15	0.30–3.00
		✚	L	2	LS(M)	MT9005	40–80	0.06–0.20	0.20–1.00
		✚	M	1	MS	MT9005	35–65	0.08–0.25	0.30–2.00
		✚	M	2	RCMT-Std	MT9015	30–60	0.25–0.45	1.50–3.00
Aleación termo-resistente (Inconel718)	—	●	F	1	FS	MP9005	25–95	0.04–0.12	0.20–1.40
		●	F	2	FJ	VP10RT	20–45	0.04–0.12	0.20–1.40
		●	L	1	LS(G)	MP9005	25–95	0.04–0.15	0.30–3.00
		●	L	2	LS(M)	MP9005	25–95	0.06–0.20	0.20–1.00
		●	M	1	MS	MP9005	20–80	0.08–0.25	0.30–2.00
		●	M	2	RCMT-Std	MP9005	20–80	0.25–0.45	1.50–3.00
		●	F	1	FS	MP9015	20–75	0.04–0.12	0.20–1.40
		●	F	2	FJ	VP10RT	20–45	0.04–0.12	0.20–1.40
		●	L	1	LS(G)	MP9015	20–75	0.04–0.15	0.30–3.00
		●	L	2	LS(M)	MP9015	20–75	0.06–0.20	0.20–1.00
		●	M	1	MS	MP9015	20–60	0.08–0.25	0.30–2.00
		●	M	2	RCMT-Std	MP9015	20–60	0.25–0.45	1.50–3.00
		✚	F	1	FJ	VP10RT	20–45	0.04–0.12	0.20–1.40
		✚	L	1	LS(M)	MP9025	15–25	0.06–0.20	0.20–1.00
		✚	M	1	MS	MP9025	15–20	0.08–0.25	0.30–2.00
		✚	M	2	RCMT-Std	MP9025	15–20	0.25–0.45	1.50–3.00

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✚ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado

■ PLACA POSITIVA DE 11°

Material	Dureza	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Acero Dulce (St37-2, Ck10)	≤180HB	●	F	1	R-R/L	NX2525	225–320	0.05–0.12	0.20–0.60
		●	L	1	R-Std	NX2525	185–270	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	R-Std	NX2525	185–270	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	F	1	R-R/L	NX2525	225–320	0.05–0.12	0.20–0.60
		●	L	1	R-Std	UE6110	210–355	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	R-Std	MP3025	190–295	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	3	R-Std	NX3035	180–255	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	R-Std	UE6110	210–355	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	2	R-Std	MP3025	190–295	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	3	R-Std	NX3035	180–255	0.08–0.30	0.30–2.00
		⊕	F	1	R-R/L	UTi20T	115–165	0.05–0.12	0.20–0.60
		⊕	L	1	N-Flat	UP20M	105–160	0.08–0.30	0.30–2.00
		⊕	M	1	N-Flat	UP20M	105–160	0.08–0.30	0.30–2.00
		Acero carbono, Acero aleado (Ck45, 42CrMo4)	180 280HB	●	F	1	R-R/L	NX2525	165–240
●	L			1	R-Std	NX2525	140–200	0.08–0.30	0.30–2.00
●	M			1	R-Std	NX2525	140–200	0.08–0.30	0.30–2.00
●	F			1	R-R/L	NX2525	165–240	0.05–0.12	0.20–0.60
●	L			1	R-Std	UE6110	155–260	0.08–0.30	0.30–2.00
●	L			2	R-Std	MP3025	140–220	0.08–0.30	0.30–2.00
●	L			3	R-Std	NX3035	135–190	0.08–0.30	0.30–2.00
●	M			1	R-Std	UE6110	155–260	0.08–0.30	0.30–2.00
●	M			2	R-Std	MP3025	140–220	0.08–0.30	0.30–2.00
●	M			3	R-Std	NX3035	135–190	0.08–0.30	0.30–2.00
⊕	F			1	R-R/L	UTi20T	85–120	0.05–0.12	0.20–0.60
⊕	L			1	N-Flat	UP20M	80–120	0.08–0.30	0.30–2.00
⊕	M			1	N-Flat	UP20M	80–120	0.08–0.30	0.30–2.00

P

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

■ PLACA POSITIVA DE 11°

Rompevirutas : Std : Estándar Flat : Sin rompevirutas

Material	Resistencia a la tracción	Tipo de corte	Prioridad	Rompevirutas	Calidades	Velocidad de corte (m/min)	Avance (mm/rev.)	Profundidad de corte (mm)	
Fundición gris (GG30)	≤350MPa	●	F	1	R-R/L	NX2525	145–200	0.05–0.12	0.20–0.60
		●	L	1	N-Flat	MC5005	165–265	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	N-Flat	NX2525	120–165	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	3	R-Std	NX2525	120–165	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	N-Flat	MC5005	165–265	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	2	N-Flat	NX2525	120–165	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	3	R-Std	NX2525	120–165	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	F	1	R-R/L	NX2525	145–200	0.05–0.12	0.20–0.60
		●	F	2	R-R/L	HTi10	100–140	0.05–0.12	0.20–0.60
		●	L	1	N-Flat	MC5015	150–240	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	N-Flat	UE6110	125–200	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	N-Flat	MC5015	150–240	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	2	N-Flat	UE6110	125–200	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	F	1	R-R/L	UTi20T	80–115	0.05–0.12	0.20–0.60
		✚	L	1	N-Flat	VP15TF	115–160	0.08–0.30	0.30–2.00
✚	M	1	N-Flat	VP15TF	115–160	0.08–0.30	0.30–2.00		
Fundición dúctil (GGG40)	≤450MPa	●	F	1	R-R/L	NX2525	140–190	0.05–0.12	0.20–0.60
		●	L	1	N-Flat	MC5005	155–250	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	N-Flat	NX2525	115–155	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	3	R-Std	NX2525	115–155	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	N-Flat	MC5005	155–250	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	2	N-Flat	NX2525	115–155	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	3	R-Std	NX2525	115–155	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	F	1	R-R/L	NX2525	140–190	0.05–0.12	0.20–0.60
		●	F	2	R-R/L	HTi10	95–135	0.05–0.12	0.20–0.60
		●	L	1	N-Flat	MC5015	140–230	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	N-Flat	UE6110	120–190	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	N-Flat	MC5015	140–230	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	2	N-Flat	UE6110	120–190	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	F	1	R-R/L	UTi20T	75–105	0.05–0.12	0.20–0.60
		✚	L	1	N-Flat	VP15TF	110–150	0.08–0.30	0.30–2.00
✚	M	1	N-Flat	VP15TF	110–150	0.08–0.30	0.30–2.00		
Fundición dúctil (GGG70)	≤800MPa	●	F	1	R-R/L	NX2525	125–170	0.05–0.12	0.20–0.60
		●	L	1	N-Flat	MC5005	140–225	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	N-Flat	NX2525	105–140	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	3	R-Std	NX2525	105–140	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	N-Flat	MC5005	140–225	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	2	N-Flat	NX2525	105–140	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	3	R-Std	NX2525	105–140	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	F	1	R-R/L	NX2525	125–170	0.05–0.12	0.20–0.60
		●	F	2	R-R/L	HTi10	85–120	0.05–0.12	0.20–0.60
		●	L	1	N-Flat	MC5015	125–205	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	L	2	N-Flat	UE6110	105–170	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	1	N-Flat	MC5015	125–205	0.08–0.30	0.30–2.00
		●	M	2	N-Flat	UE6110	105–170	0.08–0.30	0.30–2.00
		✚	F	1	R-R/L	UTi20T	65–95	0.05–0.12	0.20–0.60
		✚	L	1	N-Flat	VP15TF	95–135	0.08–0.30	0.30–2.00
✚	M	1	N-Flat	VP15TF	95–135	0.08–0.30	0.30–2.00		

CONDICIONES DE CORTE : ● : Corte Estable ● : Corte General ✚ : Corte Inestable

TIPO DE CORTE : F : Corte Acabado L : Corte Ligero M : Corte Medio R : Desbaste H : Corte Pesado