


CONDIZIONI DI TAGLIO RACCOMANDATE

■ Fresatura in spallamento (L/D=3)

Per L/D diverso da 3, utilizzare le seguenti condizioni di taglio consigliate moltiplicando il fattore di correzione a pagina J003 in relazione allo sbalzo utensile.

Lavorazione Materiale		M						M				S		S					
		Acciaio inossidabile austenitico, Acciai inossidabili, ferritici e martensitici						Acciaio inossidabile indurito per precipitazione, Lega di titanio						Leghe resistenti al calore					
Dia. DC (mm)	Numero di Scarichi	Velocità di taglio (m/min)	Velocità mandrino (min ⁻¹)	Avanzamento per dente (mm/dente)	Avanzamento della tavola al minuto (mm/min)	Profondità di taglio ap (mm)	Larghezza di taglio ae (mm)	Velocità di taglio (m/min)	Velocità mandrino (min ⁻¹)	Avanzamento per dente (mm/dente)	Avanzamento della tavola al minuto (mm/min)	Profondità di taglio ap (mm)	Larghezza di taglio ae (mm)	Velocità di taglio (m/min)	Velocità mandrino (min ⁻¹)	Avanzamento per dente (mm/dente)	Avanzamento della tavola al minuto (mm/min)	Profondità di taglio ap (mm)	Larghezza di taglio ae (mm)
8	8	300	12000	0.1	9600	0.3	1.2	200	8000	0.1	6400	0.3	1.2	60	2400	0.08	1500	0.3	0.8
10	10	300	9500	0.1	9500	0.3	1.5	200	6400	0.1	6400	0.3	1.5	60	1900	0.08	1500	0.3	1
15	12	300	6400	0.12	9200	0.3	2.2	200	4200	0.12	6000	0.3	2.2	60	1300	0.1	1600	0.3	1.5
15	15	300	6400	0.1	9600	0.3	2.2	200	4200	0.1	6300	0.3	2.2	60	1300	0.08	1600	0.3	1.5
19	12	300	5000	0.12	7200	0.3	2.8	200	3400	0.12	4900	0.3	2.8	60	1000	0.1	1200	0.3	1.9
19	15	300	5000	0.1	7500	0.3	2.8	200	3400	0.1	5100	0.3	2.8	60	1000	0.08	1200	0.3	1.9

Profondità di taglio



Nota 1) Si consiglia l'uso di refrigerante idrosolubile.

Nota 2) Possono verificarsi vibrazioni se la rigidità della macchina o del pezzo da lavorare è ridotta.

In questo caso ridurre proporzionalmente il numero di giri e la velocità di avanzamento oppure impostare una profondità di taglio minore.